



Lackfabrik Irmgard Sallinger GmbH

IRSA Parkettlacke	Festkörperanteil
Platinum 1K PWL 3001 sm	30,1%
Platinum 1K PWL 3000 sm	34,4%
Platinum 1K PWL 3000 sm	36,45%
Platinum 2K PWL 3010 sm + Härter	31,6%
Platinum 2K PWL 3030 sm + Härter	33,52%
Platinum 2K PWL 3055 hglz + Härter	32,56%
Platinum Nature Feeling extrem-matt + Härter	36,1%

Der Abriebtest erfolgt mit dem Taber Abraser mit Schleifmittel CS10 bei 1000 Umdrehungen und einem Gewicht von 1000 Gramm. Nach 10 Tagen Trockenzeit des Lacksystems beträgt der Abrieb von IRSA Platinum 3010, 3030, 3055 und Nature Feeling extrem-matt 20 – 40 mg.



Lackfabrik Irmgard Sallinger GmbH
An der Gütz 15 · D-86489 Neisenhausen
Tel. 0 82 82/89 44-0 / Fax 0 82 82/89 44-44
www.irsa.de / info@irsa.de